



SAKRET SIL Grund penetrace pod silikonové barvy, ředidlo

Základní penetrační nátěr pod silikonové barvy. Ředidlo silikonových barev.

Oblast použití:	<ul style="list-style-type: none"> • pro stěny • pro vnitřní i vnější prostředí • pro ruční zpracování • pro sjednocení a snížení nasákavosti všech savých podkladů • lze použít i samostatně pro zvýšení hydrofobity povrchu 								
Složení materiálu:	Vodná silikonová emulze modifikovaná akrylátovou disperzí s přidávkou aditiv, neobsahuje těžké kovy.								
Technické vlastnosti:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">objemová hmotnost</td> <td style="width: 40%;">cca 1010 kg/m³</td> </tr> <tr> <td>obsah netěkavých složek</td> <td>cca 8 %</td> </tr> <tr> <td>vzhled</td> <td>mléčně bílý</td> </tr> <tr> <td>teplota zpracování</td> <td>+ 5 až 30°C</td> </tr> </table>	objemová hmotnost	cca 1010 kg/m ³	obsah netěkavých složek	cca 8 %	vzhled	mléčně bílý	teplota zpracování	+ 5 až 30°C
objemová hmotnost	cca 1010 kg/m ³								
obsah netěkavých složek	cca 8 %								
vzhled	mléčně bílý								
teplota zpracování	+ 5 až 30°C								
Spotřeba/vydatnost:	0,1 – 0,2 l/m ² – podle savosti podkladu a manipulaci s nářadím.								
Požadavky na podklad:	Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!								
Zpracování:	Dodává se v aplikační konzistenci - neředit! Válečkem, štětcem, stříkáním.								
Aplikace:	Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20°C a relativní vlhkosti 65% je penetrační nátěr přetíratelný po 1 – 3 hod. (dle klimatických podmínek). Min. aplikační teplota je + 5°C, max. +30°C.								
Zajištění kvality:	Kvalita je trvale sledována v laboratořích výrobního závodu.								
Balení:	V kanystrech po 10 litrech.								
Likvidace obalu:	Obal zcela vyprázdnit a poté nakládat jako s ostatním odpadem.								
Způsob a doba skladování:	Skladovat lze v uzavřeném nepoškozeném originálním obalu, oddělené od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě +5 až 25°C. Převážovat pouze při teplotách +5 až 35°C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUIT! Záruční doba 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.								
Bezpečnost:	Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.								
První pomoc:	Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.								

Při prováděných pracích je nutno dbát příslušných doporučení a směrnic, norem a současně platných technických listů, jakož i uznávaných architektonických a technických pravidel. Přebíráme záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Na rozdílné podmínky stavení však nemáme žádný vliv. Technické poradenství poskytujeme stále jen jako vedlejší závazky z předběžných kupních smluv. Z poradenství nelze vůči nám odvodit žádné požadavky.

Vydáním tohoto technického listu pozbývají předchozí své platnosti.

10/2019