



SAKRET SIF

silikátová vnitřní barva

Minerální silikátová vnitřní barva.

Oblast použití:

- pro stěny a stropy
- pro vnitřní prostředí
- pro ruční zpracování
- je určena k úpravě interiérů pro náročné zákazníky, ideální po provedení omítkových sanačních systémů proti vlhkosti
- určena pro prostory s vysokými nároky na hygienu – nemocnice, kuchyně, školy, školky apod.
- nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen!
- vysoce paropropustná
- rychleschnoucí, matná
- výborně kryvá a roztíratelná
- otěruvzdorná, plně omyvatelná
- tónovaná dle vzorníku SAKRET SPEKTRUM a běžných vzorníků barev

Složení materiálu:

Směs pigmentů a plniv v silikátovém pojivu, modifikovaném styrenakrylátovým pojivem do 5 % a přísadami aditiv. Neobsahuje těžké kovy.

Technické vlastnosti:

obsah netěkavých složek	min. 55 %
měrná hmotnost	1500 kg/m ³
pH	12,5
difúzní odpor	max. 0,02 m
přídržnost k betonu	min. 1,0 N/mm ²

Spotřeba/vydatnost:

0,25 – 0,4 kg/m² dle typu podkladu a manipulaci s nářadím.

Požadavky na podklad:

Podklad musí být pevný, nosný, čistý, nemastný, bez biologického napadení a obsahu škodlivých solí. Nové omítky: musí být vyzrálé (min. 4 týdny po jejich dokončení), kontrolu lze provést pH papírkem nebo roztokem fenolftaleinu. Podklad nesmí obsahovat syntetické polymery. Staré nátěry silikonových, akrylátových nebo polyvinylacetátových barev musí být beze zbytku odstraněny a podklad by měl být přefukován. Před nanášením barvy se doporučuje podklad upravit penetračním nátěrem SGV.

Aplikace:

- barva se dokonale promíchá
- nátěr se provádí ve dvou vrstvách
- nanášení se provádí štětkou válečkem nebo stříkáním
- časový interval mezi nátěry je závislý na klimatických podmínkách, nátěr je proschlý při teplotě + 23°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % po 12 hodinách
- barva se zpracovává při teplotách od + 5°C do + 30°C
- při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do zaschnutí před deštěm
- lze ředit max. 10 % ředidla SGV
- **všechny nenatírané plochy důkladně zakrýt – zanechává neodstranitelné stopy na všech silikátových površích (sklo, glazury obkladů a dlažeb)!**

Zajištění kvality:

Kvalita je trvale sledována v laboratořích výrobního závodu.

Balení:

V plastových vědrech po 6,8 a 13,6 kg.

Likvidace obalu:

Obal zcela vyprázdnit a poté nakládat jako s ostatním odpadem.



SAKRET SIF

silikátová vnitřní barva

Způsob a doba skladování:	Skladovat lze v uzavřeném nepoškozeném originálním obalu, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě +5 až 25°C. Přepravovat pouze při teplotách +5 až 35°C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT! Záruční doba 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.
Bezpečnost:	Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže). Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.
První pomoc:	Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy. Při nadýchání: Dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou, v případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře. Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 15 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. Vyhledat lékařské ošetření. Při požití: Ústa vypláchnout pitnou vodou, vypít asi 0,5 l chladné vody. Přivolat lékaře. Zvracení nevyvolávat, při spontánním zvracení zajistit, aby nedošlo k zadušení zvratky.

Při prováděných pracích je nutno dbát příslušných doporučení a směrnic, norem a současně platných technických listů, jakož i uznávaných architektonických a technických pravidel. Přebíráme záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Na rozdílné podmínky stavenišť však nemáme žádný vliv. Technické poradenství poskytujeme stále jen jako vedlejší závazky z předběžných kupních smluv. Z poradenství nelze vůči nám odvodit žádné požadavky.

Vydáním tohoto technického listu pozbývají předchozí své platnosti.

04/2022