



## SAKRET SHFF

## silikonová fasádní barva

Silikonová barva k okamžitému použití, určená pro nátěry fasád, povrchovou úpravu zdiva, betonových panelů apod. Zajišťuje ochranu a barevné sjednocení podkladu.

### Oblast použití:

- pro stěny
- pro vnitřní i vnější prostředí
- pro ruční zpracování
- silikonová fasádní barva pro finální povrchovou úpravu omítek, zdiva, betonových ploch, sádkartonových desek apod.
- pro vnější prostory
- vysoce paropropustná a hydrofobní
- odolná kyselým dešťům a průmyslovým exhalacím
- rychleschnoucí, matná
- samočistící efekt
- výborně kryvá a roztíratelná
- otěruvzdorná, plně omyvatelná
- tónovaná dle vzorníku SAKRET SPEKTRUM a běžných vzorníků barev

### Složení materiálu:

Směs pigmentů a plniv dispergovaných v silikonové emulzi s přísadou akrylátové disperze a aditiv.

### Technické vlastnosti:

obsah netěkavých složek	min. 64 %
měrná hmotnost	1400 kg/m <sup>3</sup>
vodotěsnost	0,005 l/m <sup>2</sup>
difúzní odpor	max. 0,07 m
přidržitost k betonu	min. 3,2 N/mm <sup>2</sup>

### Spotřeba/vydatnost:

0,25 – 0,4 kg/m<sup>2</sup> dle typu podkladu a manipulaci s nářadím.

### Požadavky na podklad:

Podklad musí být pevný, nosný, čistý, nemastný, bez biologického napadení a obsahu škodlivých solí. Výrazně nasáklé podklady upravit penetračním nátěrem SIL Grund.

Nové omítky: musí být vyzrálé, kontrolu lze provést pH papírkem nebo roztokem fenolftaleinu.

Staré omítky: očistit, povrch vyspravit a případně sjednotit penetračním nátěrem SIL Grund, v případě trhlin použít barvu PRF flex.

Dřevotřískové, dřevovláknité a sádkartonové desky: obrousit, očistit, zbavit prachu a volných částí.

### Aplikace:

- barva se dokonale promíchá
- nátěr se provádí ve dvou vrstvách
- nanášení se provádí štětkou válečkem nebo stříkáním
- časový interval mezi nátěry je závislý na klimatických podmínkách, nátěr je proschlý při teplotě + 23°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % do 24 hodin
- barva se zpracovává při teplotách od + 5°C do + 30°C
- při aplikaci chránit natírané plochy před slunečným svitem a do zaschnutí před deštěm
- lze ředit max. 10 % ředidla SIL Grund eventuálně čistou vodou nebo jejich směsí

### Zajištění kvality:

Kvalita je trvale sledována v laboratořích výrobního závodu.

### Balení:

V plastových vědrech po 7 a 14 kg.

### Likvidace obalu:

Obal zcela vyprázdnit a poté nakládat jako s ostatním odpadem.



## SAKRET SHFF

## silikonová fasádní barva

<b>Způsob a doba skladování:</b>	Skladovat lze v uzavřeném nepoškozeném originálním obalu, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě +5 až 25°C. Přepravovat pouze při teplotách +5 až 35°C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT! Záruční doba 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.
<b>Bezpečnost:</b>	Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem. Může však mít dráždivé účinky především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejezte, nekuřte a používejte ochranný oděv pomůcky.
<b>První pomoc:</b>	Při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít cca 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení a vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 min. vodou a hned konzultujte s očním lékařem, lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Při prováděných pracích je nutno dbát příslušných doporučení a směrnic, norem a současně platných technických listů, jakož i uznávaných architektonických a technických pravidel. Přebíráme záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Na rozdílné podmínky stavení však nemáme žádný vliv. Technické poradenství poskytujeme stále jen jako vedlejší závazky z předběžných kupních smluv. Z poradenství nelze vůči nám odvodit žádné požadavky.

Vydáním tohoto technického listu pozbývají předchozí své platnosti.

01/2021