



SAKRET FL

hydrofobizační přípravek

Hydrofobizační prostředek na vodní bázi. Hydrofobizační nátěr k ošetření minerálních podkladů proti povětrnostním vlivům.

Oblast použití:

- pro stěny
- pro vnitřní i vnější prostředí
- pro ruční zpracování
- pro minerální omítky, pohledové zdivo z vápence, přírodního kamene, lícové zdivo, beton, betonové zděné prvky, pálené krytiny apod.
- zvyšuje vodoodpudivost a tím životnost povrchu, brání přístupu vody i do jeho trhlin o šíři až do 0,2 mm
- snižuje špinavost, povrch se omyje deštěm
- oživuje vzhled materiálů, zvyšuje odolnost proti kyselým deštům
- snižuje tvorbu plísní, mechu a biologického napadení povrchů
- zamezuje tvorbě výkvětů a vyluhování rozpustných podílů
- nátěr je difúzní pro vzduch a vodní páry
- odolný vůči teplotním změnám, ultrafialovému záření i exhalátům
- transparentní, rychleschnoucí, bezředitlový
- nátěr se doporučuje obnovit za cca 5 – 7 let
- **nehodí se na zasolené a vlhké stavební materiály**

Složení materiálu:

Kapalný prostředek na bázi vodné emulze silikonů. Vzhled – mléčně bílá kapalina.

Technické vlastnosti:

hustota	1000 kg/m ³
obsah sušiny	cca 5 %

Spotřeba/vydatnost:

0,2 – 1,0 l/m² dle typu podkladu, porézности a savosti. Obvyklá spotřeba cca 0,3 l/m². Při přetírání fasád pro zvýšení hydrofobity (aplikace na fasádní barvy) spotřeba cca 0,1 l/m². Skutečnou spotřebu je třeba zjistit předem na malém zkušebním vzorku

Požadavky na podklad:

Podklad musí být pevný, nosný, čistý, nemastný, bez biologického napadení a obsahu škodlivých solí. Nové omítky musí být vyzrálé min. 28 dní. Zašpiněné plochy očistit tlakovou vodou. **Nedoporučuje se** používat saponáty. Po umytí je nutné povrch nechat vyschnout. Prostředek vždy vyzkoušejte na ploše cca 0,2 – 0,5 m² pro kontrolu výsledného vzhledu ošetřeného povrchu.

Aplikace:

- nanášet válečkem, štětcem nebo stříkáním
- doba zasychání je závislá na klimatických podmínkách, nátěr je proschlý během několika hodin, hydrofobizační efekt nastává již po 12 hodinách při normálních klimatických podmínkách
- nanáší se neředěný max. ve dvou vrstvách, nesmí stékat a po vyschnutí tvořit lesklá místa
- nátěr se zpracovává při teplotách od + 5°C do + 30°C
- při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do zaschnutí před deštěm (min. 24 hodin)
- nenatírané plochy zakrýt, nářadí po použití omýt vodou

Zajištění kvality:

Kvalita je trvale sledována v laboratořích výrobního závodu.

Balení:

V plastových kanystrech po 5 litrech.

Likvidace obalu:

Obal zcela vyprázdnit a poté nakládat jako s ostatním odpadem.

Způsob a doba skladování:

Skladovat lze v uzavřeném nepoškozeném originálním obalu, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě +5 až 25°C. Přepravovat pouze při teplotách +5 až 35°C. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT!**
Záruční doba 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.



SAKRET FL

hydrofobizační přípravek

Bezpečnost:

Při aplikaci stříkáním zajistit místní a celkové větrání, nevdechovat aerosoly. Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice).
Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže). Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

První pomoc:

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy, ale může vyvolat alergickou reakci.
Při nadýchání: Dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit k lid, teplo, vyhledat lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou, v případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře
Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. Vyhledat lékařské ošetření.
Při požití: Ústa vypláchnout pitnou vodou, vypít asi 0,5 l chladné vody. Přivolat lékaře. Zvracení nevyvolávat, při spontánním zvracení zajistit, aby nedošlo k zadušení zvratky.

Při prováděných pracích je nutno dbát příslušných doporučení a směrnic, norem a současně platných technických listů, jakož i uznávaných architektonických a technických pravidel. Přebíráme záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Na rozdílné podmínky stavenišť však nemáme žádný vliv. Technické poradenství poskytujeme stále jen jako vedlejší závazky z předběžných kupních smluv. Z poradenství nelze vůči nám odvodit žádné požadavky.

Vydáním tohoto technického listu pozbývají předchozí své platnosti.

01/2020