



SAKRET SSP

sanační izolační omítka

Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN EN 998-1, kategorie CS IV, W2.

Oblast použití:

- pro stěny
- pro vnitřní i vnější prostředí
- pro ruční i strojní zpracování
- sanační izolační omítka k ochraně proti netlakové vodě
- vhodná i do prostor pod úroveň terénu
- hydraulicky tuhnoucí
- výborná zpracovatelnost

Složení materiálu:

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement, vápený hydrát), plniva zrnitosti 0 – 1,4 mm, chemických přísad a příměsí zlepšující vlastnosti.

Technické vlastnosti:

| | |
|---|----------------------------|
| zrnitost | 0 – 1,4 mm |
| spotřeba záměsové vody na 1 (30 kg) pytel | cca 6,9 l |
| doba zpracovatelnosti (dle tloušťky vrstvy) | 2 hodiny |
| pevnost v tlaku po 28 dnech | CS IV |
| přidrženost | ≥ 0,08 N/mm ² |
| sypaná hmotnost suché směsi | cca 1850 kg/m ³ |
| teplota pro zpracování | + 5 až + 25°C |

Spotřeba/vydatnost:

Z jednoho 30 kg pytle vznikne po zamíchání se záměsovou vodou cca 20 litrů čerstvé malty. Toto množství vydá při tloušťce vrstvy 20 mm na cca 1,0 m².

Požadavky na podklad:

Podklad musí být čistý, bez prachu, bez solných výkvětů a nesmí být vodoodpudivý, suché a nasákové podklady předem navlhčit. Případné spáry a nerovnosti předem vyrovnat omítkou SSP a ponechat vyžrát před celoplošným omítáním.

Zpracování:

- k rozmíchání směsi se použije buď běžná pitná voda nebo voda podle ČSN EN 1008
- lze míchat všemi typy míchaček
- směs se zpracovává při teplotách od +5°C do +25°C
- přidávání přísad a plniva k hotové směsi je nepřipustné

Aplikace:

- směs se rozmíchá buď v běžné míchačce, kontinuální míchačce, elektrickým míchadlem nebo omítacím strojem
- omítku lze nanášet dle potřeby ve více vrstvách
- první vrstva se doporučuje nanést do tloušťky 10 mm a ponechat vyschnout
- max. tloušťka jedné vrstvy 20 mm
- omítka se rovnoměrně nanese na podklad, srovná latí a při počátku tuhnutí se povrch zdrsní mřížovou škrabkou

Zajištění kvality:

Kvalita je trvale sledována v laboratořích výrobního závodu.

Balení:

V papírových ventilových pytlích po 30 kg.

Způsob a doba skladování:

Průmyslově vyráběné suché maltové směsi musí být při skladování chráněny před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %). Za těchto podmínek je doba skladovatelnosti 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Bezpečnost:

Maltová směs po rozmíchání s vodou vytváří alkalickou směs. Při práci nejezte, nekuřte a používejte odpovídající oděv. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a hned konzultujte s očním lékařem.




SAKRET SSP

sanační izolační omítka

První pomoc:

Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

| | |
|--|---|
|  1020 | |
| Výrobce: SAKRET CZ k.s Ledčice 150 277 08 09 | |
| EN 998-1 Prohlášení o vlastnostech: LE-č. 001064 Obyčejná malta pro vnitřní a vnější omítky GP (CS IV) SSP | |
| Reakce na oheň Přídržnost Absorpce vody Propustnost vodních par μ Tepelná vodivost ($\lambda_{10,dry}$): 0,83 (W/(m.K)) pro P 50% 0,93 (W/(m.K)) pro P 90% (tabulková hodnota) Trvanlivost: součinitel mrazuvzdornosti 0,75 pro 10 cyklů (zmrazování/rozmrazování) | Třída A1 $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ W2 ≤ 25 |

NPD - žádný ukazatel nebyl stanoven

Při prováděných pracích je nutno dbát příslušných doporučení a směrnic, norem a současně platných technických listů, jakož i uznávaných architektonických a technických pravidel. Přebíráme záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Na rozdílné podmínky stavení však nemáme žádný vliv. Technické poradenství poskytujeme stále jen jako vedlejší závazky z předběžných kupních smluv. Z poradenství nelze vůči nám odvodit žádné požadavky.

Vydáním tohoto technického listu pozbývají předchozí své platnosti.

04/2017