



SAKRET ZFM spárovací malta na dlažbu, šířka spáry 5 – 30 mm

Suchá maltová směs, flexibilní spárovací malta na kamennou dlažbu vázaná na cement.

Oblast použití:

- pro podlahy
- pro vnitřní i vnější prostředí
- určená ke spárování kamenné dlažby se střední až vysokou zátěží
- vysoká pevnost 45 N/mm²
- vodonepropustná, mrazuvzdorná a odolná proti solím
- pro podlahy ve vnitřním i vnějším prostředí

Složení materiálu:

Suchá maltová směs je složena ze speciálních cementů, plniv a chemických přísad zlepšujících zpracovatelnost a vlastnosti směsi.

Technické vlastnosti:

zrnitost	0 – 2 mm
spotřeba záměsové vody na 1 (25 kg) pytel	cca 4,0 - 4,3 l
pevnost v tlaku po 7 dnech	cca 30 N/mm ²
pevnost v tahu za ohybu po 7 dnech	cca 6 N/mm ²
pevnost v tlaku po 28 dnech	cca 45 N/mm ²
pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech	cca 7 N/mm ²
šířka spár	5 – 30 mm
hloubka spár	min. 40 mm
pochůznost	po cca 24 hod.
plné zatížení	po cca 28 dnech
tepelná odolnost	- 30 až + 80°C
teplota pro zpracování	+ 5 až + 30°C
odstíny: šedá	šedá

Spotřeba/vydatnost:

Z jednoho 25 kg pytle vznikne po zamíchání se záměsovou vodou cca 16 litrů čerstvé malty.

Orientační spotřeby:

Typ dlažby	hloubka spáry	šířka spáry	spotřeba suché směsi
3 – 7 cm	40 mm	3 mm	cca 9,0 kg/m ²
8 – 9 cm	40 mm	3 mm	cca 5,0 kg/m ²
10 – 11 cm	40 mm	3 mm	cca 4,0 kg/m ²
14 – 17 cm	40 mm	4 mm	cca 3,5 kg/m ²

Požadavky na podklad:

- podklad musí být dostatečně nosný, dle předpokládaného zatížení
- pokles dlažby pod zátěží na základě nedostatečné nosnosti vede k odtržení na bocích spár
- zpracovávaná plocha se předem pečlivě navlhčí
- stojatá voda se musí ze spár odstranit

Zpracování:

- k rozmíchání směsi se použije buď běžná pitná voda nebo voda podle ČSN EN 1008
- doporučuje se míchací přístroj s cca 600 otáčkami za minutu
- směs dokonale promíchat, aby byla bez hrudek
- přidávání přísad a plniva k hotové směsi je nepřípustné

Aplikace:

- maltu nanést na plochu a do spár diagonálně vtláčit gumovou stěrkou tak, aby ve spárách nebyl vzduch
- po ztuhnutí směsi je nutné plochu namočit a omýt např. gumovým nebo molitanovým hladítkem
- čerstvě aplikovanou směs chránit před příliš rychlým vysycháním, průvanem, přímým slunečním zářením, deštěm a mrazem
- čerstvý povrch lze chránit položením fólií
- po aplikaci nářadí a nádoby ihned očistit vodou
- v zatvrdlém stavu je možné pouze mechanické očištění

Zajištění kvality:

Kvalita je trvale sledována v laboratořích výrobního závodu.



SAKRET ZFM	spárovací malta na dlažbu, šířka spáry 5 – 30 mm
Balení:	V papírových ventilových pytlích po 25 kg.
Způsob a doba skladování:	Průmyslově vyráběné suché maltové směsi musí být při skladování chráněny před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %). Za těchto podmínek je doba skladovatelnosti 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.
Bezpečnost:	Maltová směs po rozmíchání s vodou vytváří alkalickou směs. Při práci nejezte, nekuřte a používejte odpovídající oděv. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a hned konzultujte s očním lékařem.
První pomoc:	Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Při prováděných pracích je nutno dbát příslušných doporučení a směrnic, norem a současně platných technických listů, jakož i uznávaných architektonických a technických pravidel. Přebíráme záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Na rozdílné podmínky stavení však nemáme žádný vliv. Technické poradenství poskytujeme stále jen jako vedlejší závazky z předběžných kupních smluv. Z poradenství nelze vůči nám odvodit žádné požadavky.

Vydáním tohoto technického listu pozbývají předchozí své platnosti.

04/2017