



SAKRET F 04 H

reprofiláčnı jemná malta

Jemná malta, spojovací můstek a antikoroznı ochrana pıi provádění sanací betonových konstrukcí.

Oblast použití:	<ul style="list-style-type: none"> • pro stěny i podlahy • pro vnitřnı i vnějšı prostředí • pro ruční zpracování • spojovací (adheznı) můstek a antikoroznı ochrana ocelové výtzuže • výborná pııdržnost, hydraulicky tuhnoucí, výborná zpracovatelnost • mrazuvzdorná, odolná proti povětrnostnım vlivům • ve spojení s maltou M 4 H tvoří komplexnı opravnı systém betonových konstrukcí 										
Složení materiálu:	Suchá maltová směs na bázi cementu, vybraných plniv, pıısad a pııměsí ke zlepšení vlastností pıi zpracování.										
Technické vlastnosti:	<table border="1"> <tr> <td>zrnitost</td> <td>0 – 0,4 mm</td> </tr> <tr> <td>spotřeba záměsové vody na 1 (25 kg) pytel</td> <td>cca 6,5 l</td> </tr> <tr> <td>doba zpracovatelnosti</td> <td>cca 90 min.</td> </tr> <tr> <td>doba zavadnutí</td> <td>cca 30 min.</td> </tr> <tr> <td>teplota pro zpracování</td> <td>+ 5 až + 30°C</td> </tr> </table>	zrnitost	0 – 0,4 mm	spotřeba záměsové vody na 1 (25 kg) pytel	cca 6,5 l	doba zpracovatelnosti	cca 90 min.	doba zavadnutí	cca 30 min.	teplota pro zpracování	+ 5 až + 30°C
zrnitost	0 – 0,4 mm										
spotřeba záměsové vody na 1 (25 kg) pytel	cca 6,5 l										
doba zpracovatelnosti	cca 90 min.										
doba zavadnutí	cca 30 min.										
teplota pro zpracování	+ 5 až + 30°C										
Spotřeba/vydatnost:	Z jednoho 25 kg pytle vznikne po zamíchání se záměsovou vodou cca 16,5 litrů čerstvé malty. Spotřeba: na 1 m ² pıi 1 mm tloušťky vrstvy cca 1,5 kg suché směsi.										
Požadavky na podklad:	Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu a volných částı. Ocelová výtzuž musí být dokonale očištěna a zbaveny rzi a okujı. Před aplikací směsi F 04 H odstranit prach a podklad mírně navlhčit.										
Zpracování:	<ul style="list-style-type: none"> • k rozmíchání směsi se použije buď běžná pitná voda nebo voda podle ČSN EN 1008 • směs nasypat od vody a elektrickým míchadlem řádně promíchat cca 2 minuty • po době zrání (odležení) cca 3 minut opět krátce promíchat • pııdávání pıısad a plniva k hotové směsi je nepřıipustné 										
Aplikace:	<ul style="list-style-type: none"> • řádně rozmíchaná směs se na podklad nanáší štětkou nebo kartáčem • následně do čerstvého nátěru se aplikuje opravná hrubá malta M 4 H • opravené, vyzrálé povrchy betonových konstrukcí lze upravit flexibilnı barvou na beton CS 										
Zajištění kvality:	Kvalita je trvale sledována v laboratořích výrobnıho závodu.										
Balenı:	V papırových ventilových pytlıch po 25 kg.										
Likvidace obalu:	Obal zcela vyprázdnit a poté nakládat jako s ostatnım odpadem.										
Způsob a doba skladování:	Při skladování chránit před působenım vody a vysoké relativnı vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %). Za těchto podmınek je doba skladovatelnosti 6 měsıců od data výroby uvedeného na obalu.										
Bezpečnost:	Maltová směs po rozmíchání s vodou vytváří alkalickou směs. Při práci nejezte, nekuřte a používejte odpovídající oděv.										
První pomoc:	Při zasažení očí vymývejte 10-15 min. velkım množstvım vody, při potřıs-nění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte velkım množstvım vody a mýdlem. Projevı-li se zdravotnı potıže nebo v pııpadě pochybností vyhledejte lékařské ošetření a lékaři pıedlořte k nahlédnutí obal nebo etiketu.										

Při prováděných pracích je nutno dbát pııslušných doporučení a směrnic, norem a současně platných technických listů, jakož i uznávaných architektonických a technických pravidel. Přebıráme záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Na rozdílné podmınky stavenıšť však nemáme žádnı vliv. Technické poradenství poskytujeme stále jen jako vedlejšı závazky z pııedběžných kupnıch smluv. Z poradenství nelze vůči nám odvodit žádnı požadavky.

Vydáním tohoto technického listu pozbývají pıedchozí své platnosti.

04/2017