



SAKRET KHIF

akrylátová vnitřní barva

Akrylátová barva KHIF je vodou ředitelná akrylátová vnitřní barva pro finální povrchovou úpravu.

Oblast použití:

- pro stěny a stropy
- pro vnitřní prostředí
- pro ruční zpracování
- akrylátová vnitřní barva pro finální povrchovou úpravu omítek, zdíva, betonových ploch, sádkartonových desek apod.
- rychleschnoucí, matná
- výborně kryvá a roztíratelná
- otěruvzdorná, plně omyvatelná
- paropropustná, hydrofobní
- tónovaná dle vzorníku SAKRET SPEKTRUM a běžných vzorníků barev

Složení materiálu:

Směs pigmentů a plniv dispergovaných v akrylátové disperzi s přísadou aditiv. Neobsahuje těžké kovy.

Technické vlastnosti:

obsah netěkavých složek	min. 65 %
měrná hmotnost	1500 kg/m ³
bělost	min. 95 %
difúzní odpor	max. 0,04 m
přídržnost k betonu	min. 0,3 N/mm ²
odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300	třída 2

Spotřeba/vydatnost:

0,25 – 0,4 kg/m² dle typu podkladu a manipulaci s nářadím.

Požadavky na podklad:

Podklad musí být pevný, nosný, čistý, nemastný, bez biologického napadení a obsahu škodlivých solí. Všechny savé podklady upravit penetračním nátěrem AK Grund.
 Nové omítky: musí být vyzrálé, kontrolu lze provést pH papírkem nebo roztokem fenolftaleinu.
 Staré omítky: očistit, povrch vyspravit a případně sjednotit penetračním nátěrem AK-Grund.
 Dřevotřískové, dřevovláknité a sádkartonové desky: obrousit, očistit, zbavit prachu a volných částí.

Aplikace:

- barva se dokonale promíchá
- nátěr se provádí ve dvou vrstvách
- nanášení se provádí štětkou válečkem nebo stříkáním
- časový interval mezi nátěry je závislý na klimatických podmínkách, nátěr je přetíratelný při teplotě + 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % po 1 hodině
- barva se zpracovává při teplotách od + 5°C do + 30°C
- při aplikaci chránit natírané plochy před slunečným svitem a do zaschnutí před deštěm
- lze ředit max. 10 % ředidla AK Grund eventuálně čistou vodou nebo jejich směsí

Zajištění kvality:

Kvalita je trvale sledována v laboratořích výrobního závodu.

Balení:

V plastových vědrech po 6,8 a 13,6 kg.

Likvidace obalu:

Obal zcela vyprázdnit a poté nakládat jako s ostatním odpadem.

Způsob a doba skladování:

Skladovat lze v uzavřeném nepoškozeném originálním obalu, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě +5 až 25°C. Přepravovat pouze při teplotách +5 až 35°C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT!
 Záruční doba 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.



SAKRET KHIF

akrylátová vnitřní barva

Bezpečnost:

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy. Při práci nejezte, nekuřte a používejte ochranný oděv a pomůcky. Po práci omýt ruce a ošetřit reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

První pomoc:

Při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít cca 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení a vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 min. vodou a hned konzultujte s očním lékařem, lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Při prováděných pracích je nutno dbát příslušných doporučení a směrnic, norem a současně platných technických listů, jakož i uznávaných architektonických a technických pravidel. Přebíráme záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Na rozdílné podmínky stavenišť však nemáme žádný vliv. Technické poradenství poskytujeme stále jen jako vedlejší závazky z předběžných kupních smluv. Z poradenství nelze vůči nám odvodit žádné požadavky.

Vydáním tohoto technického listu pozbývají předchozí své platnosti.

04/2022