



SAKRET FF flexibilní spárovací hmota, šířka spáry 2 - 8 mm

Zlepšená cementová spárovací hmota s doplňkovou charakteristikou, sníženou nasákavostí vodou a vysokou otěruvzdorností dle ČSN EN 13888, kategorie CG2WA.

Oblast použití:

- pro stěny i podlahy
- pro vnitřní i vnější prostředí
- odolná proti plísním a bakteriím
- obsahuje hydrofobizační přísady, vodoodpudivost a minimální nasákavost ochraňuje spáry a snižuje jejich znečištění
- vysoká odolnost proti oděru a poškození spáry
- odolná proti povětrnostním vlivům
- tvrdne bez trhlin, vysoká pevnost spáry při zachování flexibilních vlastností, přenesení mírné objemové změny
- odolná proti stárnutí
- dokonale přilne k savému i slinutému obkladu a dlažbě
- pro podlahové vytápění
- pro standardní i velkoformátové obklady a dlaždice
- plastická, velice dobrá zpracovatelnost
- stálobarevná – vlivem polymerních mikročástic

Složení materiálu:

Suchá směs je složena z cementu, plniva zrnitosti 0,2 mm, minerálních světlotálých barevných pigmentů a zušlechťujících přísad ke zlepšení vlastností při zpracování.

Technické vlastnosti:

zrnitost	0 – 0,2 mm
spotřeba záměsové vody na 2 kg pytel	cca 0,6 l
spotřeba záměsové vody na 5 kg pytel	cca 1,5 l
šířka spáry	2 - 8 mm
doba zrání	cca 3 minuty
doba zpracovatelnosti	cca 120 min.
pochůznost	cca po 12 hod.
plná zatížitelnost	cca po 24 hod.
intenzivní čištění	po cca 2 týdnech

Spotřeba/vydatnost:

Orientační spotřeba: 1 kg na 2,4 m² při velikosti dlaždic 15 x 15 cm a šířce spáry 3 – 4 mm. Skutečná spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a manipulaci s nářadím.

- z 2 kg suché směsi vznikne cca 1,5 l spárovací hmoty
- z 5 kg suché směsi vznikne cca 3,5 l spárovací hmoty

Odstíny: bílá, světle šedá, středně šedá, tmavě šedá, aquamarin, anemone, antracit, bahama, balibraun, cotto, gelb, hellblau, orange, rehbraun, béžová.

Požadavky na podklad:

Podklad musí být pevný, soudržný, nezmrzlý, spáry čisté, zbavené prachu, zbytků malty a lepidla. Pokud tomu tak není je třeba spáry proškrtat a vyčistit. Spárovat lze až když je lepidlo pod obklady a dlažbou zcela vyschlé. V opačném případě může dojít k následné změně barevného odstínu – výskytu barevných nerovnoměrností a odchylky od deklarovaného odstínu hmoty. Savé obklady (bělninu) je vhodné před aplikací hmoty předem navlhčit, pozor voda nesmí stát ve spárách. U obkladových prvků s hrubším, případně nerovným povrchem, leštěné nebo broušené kameniny (dlažba Cotto apod.) je doporučeno předem odzkoušet, zda nedojde k ulpění spárovací hmoty v mikropórech na povrchu.



SAKRET FF	flexibilní spárovací hmota, šířka spáry 2 - 8 mm
Zpracování:	<ul style="list-style-type: none"> • hmota se smíchá v čisté nádobě s přesně stanovenou záměsovou vodou tak, aby směs byla dokonale promíchaná bez hrudek • k rozmíchání směsi se použije buď běžná pitná voda nebo voda podle ČSN EN 1008 • po době zrání (odležení) cca 3 min. opět krátce promíchat • doporučuje se ruční míchačka se 600 otáčkami /min • směs se zpracovává při teplotách od +5°C do +25°C • přidávání přísad a plniva k hotové směsi je nepřípustné
Aplikace:	<ul style="list-style-type: none"> • čerstvou hmotu tlakem nanést gumovou (neoprenovou) stěrkou do spár v diagonálním směru • přebývající hmotu stěrkou čistě odstranit • po zavadnutí plochu očistit vlhkou houbou nebo molitanovým hladítkem, pozor na vymytí spár! • v teplém a suchém prostředí se doporučuje během prvních 2 – 3 hodin po spárování plochu několikrát opatrně mlžením navlhčit • po zaschnutí plochu očistit měkkým a suchým hadrem • během tuhnutí chránit aplikovanou směs před přímým sluncem, průvanem, rychlým vysycháním, mrazem apod.
Zajištění kvality:	Kvalita je trvale sledována v laboratořích výrobního závodu.
Balení:	V papírových pytlích po 2 a 5 kg.
Likvidace obalu:	Obal zcela vyprázdnit a poté nakládat jako s ostatním odpadem.
Způsob a doba skladování:	Při skladování chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %). Za těchto podmínek je doba skladovatelnosti 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.
Bezpečnost:	Maltová směs po rozmíchání s vodou vytváří alkalickou směs. Při práci nejezte, nekuřte a používejte odpovídající oděv.
První pomoc:	Při zasažení očí vymývejte 10-15 min. velkým množstvím vody, při potřísnění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Při prováděných pracích je nutno dbát příslušných doporučení a směrnic, norem a současně platných techn. listů, jakož i uznávaných architektonických a technických pravidel. Přebíráme záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Na rozdílné podmínky stavenišť však nemáme žádný vliv. Technické poradenství poskytujeme stále jen jako vedlejší závazky z předběžných kupních smluv. Z poradenství nelze vůči nám odvodit žádné požadavky.

Vydáním tohoto technického listu pozbývají předchozí své platnosti.

02/2020